

Hublots ronds en verre sodocalcique (float glass) selon DIN 8902, trempé

Propriétés :

Température de service maximale 150°C

Dimensions standards : 45 x 10 jusqu'à 250 x 30

autres dimensions sur demande

Types :

Surfaces polies

Bords : moulés ou rectifiés

Bords avec chanfrein en 30° ou 45°

Résistance chimique :

Classe hydrolytique selon DIN ISO 719/720 : classe 4

Classe d'acide selon DIN 12116 : Classe S 1

Classe de base selon DIN 52332 : Classe A 2



Programme de livraison standard

Dimensions ø x ép. en mm	pression admissible	Nr. Art.
45 x 10	40	EH-12ESG04510
45 x 12	50	EH-12ESG04512
50 x 10	25	EH-12ESG05010
50 x 12	40	EH-12ESG05012
60 x 10	16	EH-12ESG06010
60 x 12	25	EH-12ESG06012
60 x 15	40	EH-12ESG06015
63 x 10	16	EH-12ESG06310
63 x 12	25	EH-12ESG06312
63 x 15	40	EH-12ESG06315
80 x 12	16	EH-12ESG08012
80 x 15	25	EH-12ESG08015
80 x 20	40	EH-12ESG08020
94 x 12*	6	EH-12ESG09412
100 x 15	16	EH-12ESG10015
100 x 20	25	EH-12ESG10020
100 x 25	40	EH-12ESG10025
113 x 15*	6	EH-12ESG11315
125 x 15	10	EH-12ESG12515
120 x 20	16	EH-12ESG12020
120 x 25	25	EH-12ESG12025
142 x 15*	6	EH-12ESG14215

Dimensions ø x ép. en mm	pression admissible	Nr. Art.
150 x 20	10	EH-12ESG15020
150 x 25	16	EH-12ESG15025
175 x 20	10	EH-12ESG17520
175 x 25	16	EH-12ESG17525
200 x 20	8	EH-12ESG20020
200 x 25	10	EH-12ESG20025
250 x 25	8	EH-12ESG25025

* supplémentaire au norme DIN

La limite de charge effectif dépend toujours de l'application spécifique
(pression, température, produit, type de montage)

Glasatelier Saillart BVBA - Bevrijdingslaan 200 - 2450 Meerhout
tel : 014/560221 fax : 014/591143 email : info(at)glasatelier-saillart.be